



SP Prep

- Vorspritzmörtel -

Сухая смесь для предварительного набрызга по нормам WTA



Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	30
	Единица упаковки	30 кг
	Тип упаковки	мешок бумажный
	Код упаковки	30
	Арт. №	
grau / серый (естественный цвет)	0400	■

Расход

4 - 6 кг/м² при нанесении сплошным слоем



Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

Область применения

- Подготовка основания перед нанесением минеральных штукатурок
- Выравнивание различной впитывающей способности основания



Свойства

- Высокая адгезия к основанию
- Высокая сульфатостойкость и низкое содержание активных щелочей (SR/NA)

Технические параметры продукта



Толщина слоя	макс. 5 мм
Насыпная плотность	~ 1,7 кг/дм ³
Количество воды затворения	~ 5,0 л на 30 кг
Проницаемость для водяного пара	$\mu \leq 15$
Глубина проникновения воды	через 1 ч > 5 мм
Пожарная опасность	класс A1
Прочность на сжатие (через 28 дней)	CS IV (> 6,0 Н/мм ²)
Независимый контроль	GG-Cert + WTA
Макс. размер зерна	3,15 мм фракция зерна заполнителя по DIN EN 13139

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.


Возможные системные продукты

- > **Kiesol (1810)**
- > **ZM HF [basic] (0220)**
- > **SP Top SL [basic] (1050)**
- > **Санлирующие штукатурки Remmers**

Подготовка к выполнению работ


- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли.
- **Подготовка поверхности**
Предварительно смочить поверхность до матово-влажного состояния.

Подготовка материала



- **Замешивание**
В чистую емкость для приготовления раствора залить воду и всыпать сухую смесь. Тщательно перемешать строительным миксером в течение ~ 3 минут до однородного состояния и получения рабочей консистенции.

Порядок применения



- **Условия применения**
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C
Низкие температуры увеличивают, высокие сокращают время жизнеспособности и отверждения.
- **Время пригодности к применению (+20 °C)**
~ 60 минут

Впитывающие основания

Нанести продукт SP Prep (Vorspritzmörtel) в качестве адгезионного слоя, закрывая поверхность не полностью (доля укрытия 50-70 %), толщиной макс. 5 мм.

Внутренняя гидроизоляция и основания со слабой впитывающей способностью

Нанести продукт SP Prep (Vorspritzmörtel) сплошным слоем (доля укрытия 100 %) толщиной макс. 5 мм.



Указания по применению

Схватившийся раствор нельзя сделать вновь пригодным для применения путем добавления в него воды или свежей смеси.
 Не применять материал для выравнивания неровностей!
 Оштукатуривание выполнять спустя 2-4 дня.
 Для повышения адгезии к гладким и плотным основаниям использовать ZM HF [basic] (0220).

Общие указания

Может содержать следы пирита (сульфида железа).
 Не применять на основаниях, содержащих гипс!
 Вода затворения должна по качеству соответствовать питьевой воде.
 Смесь с низким содержанием хроматов согласно директиве RL 2003/53/EG.
 Всегда выполнять пробное нанесение!
 Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.
 При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.


Рабочий инструмент / очистка



Смесительный инструмент, мастерок, стальная щетка, штукатурный разбрызгиватель ручной, вороночный пистолет

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте. Срок хранения 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что в след-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.