



## Holzschutz-Creme farblos

Грунт-крем пропитывающий премиум-класса для наружных деревянных поверхностей с профилактической защитой от синевы, плесени, грибков и насекомых

Цвет	Доступные позиции				
	Кол-во на палете	672	200	96	22
	Единица упаковки	3 x 0,75 л	2 x 2,5 л	1 x 5 л	20 л
	Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.	ведро жест.	ведро жест.
	Код упаковки	01	03	05	20
	Арт. №				
farblos / бесцветный	2714	■	■	■	■

### Расход

~ 100 мл/м<sup>2</sup> на один слой



Строганная и очень плотная древесина обладает слабой впитывающей способностью и требует нанесения указанного расхода за 2 слоя.

### Область применения



- Древесина вне помещений
- Деревянные элементы, не имеющие контакта с грунтом
- Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (например, изгороди, фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка) - только в качестве грунтовки
- Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (например, оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома) - только в качестве грунтовки
- Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров (например, окна и двери) - только в качестве грунтовки
- Предварительная обработка под нанесение лессирующих и кроющих покрытий

### Свойства



- Защищает древесину от влаги
- Эффект пропитки: напитывание древесины для защиты от влаги
- Более долговечный результат покраски: снижает склонность древесины к набуханию и усадке
- В сочетании с лазурями: обеспечивает более равномерное нанесение лазури
- Снижает риск образования темных пятен на поверхности древесины
- Требуется всего одно нанесение
- Кремообразная консистенция: не требует перемешивания и не образует капель при обработке поверхностей над головой
- Проникает глубоко
- Растекается самостоятельно



## Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	~ 0,88 г/см <sup>3</sup>
Температура вспышки	~ 61 °C
Запах	характерный для растворителей, после высыхания отсутствует
Степень блеска	шелковисто-матовая

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

## Возможные системные продукты

- [Renovier-Grund \(1504\)](#)
- [Dauerschutz-Lasur UV \(2234\)](#)
- [Öl-Dauerschutz-Lasur <sup>\[eco\]</sup> \(7670\)](#)
- [Allgrund \(5420\)](#)
- [Öl-Farbe <sup>\[eco\]</sup> \(7650\)](#)
- [Deckfarbe \(3600\)](#)
- [Multi Isolierlack 3in1 \(7744\)](#)
- [Venti-Lack 3in1 \(2705\)](#)
- [Buntlack 2in1 \(1317\)](#)
- [Hirnholzschutz \(1900\)](#)
- [Pflege-Öl \(2652\)](#)

## Подготовка к выполнению работ

## ■ Требования к обрабатываемой поверхности

Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров: влажность древесины 11-15 %

Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %

Поверхность должна быть чистой, свободной от пыли и сухой.


## ■ Подготовка поверхности

Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.

Руководствоваться инструкцией BFS-Merkblatt № 18 „Покрытия для древесины и древесных материалов вне помещений“ („Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“).

## Порядок применения



## ■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C.

Наносить кистью или валиком.

Наносить вдоль волокон.

Спустя ~ 30 минут осмотреть поверхность на предмет наличия излишка материала и при необходимости распределить его по поверхности.

После высыхания при необходимости нанести 2-й слой.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

## Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

При последующем нанесении других лакокрасочных материалов рекомендуется предварительно проверить адгезию покрытия.

Рекомендуется выполнять предварительно пробное нанесение, в т.ч. при работе с



другими породами древесины.

Продукт Holzschutz-Creme farblos может применяться в качестве финишного покрытия для деревянных поверхностей, расположенных вне помещений и не подверженных прямому атмосферному воздействию (например, для нижних поверхностей свесов кровли и т.п.).

При обработке древесины с высоким содержанием растворимых веществ (например, дуба, красного кедра, афзелии, красного дерева и др.) возможно вымывание водорастворимых веществ древесины под воздействием осадков. Это может привести к образованию пятен на светлых кладках или штукатурках.

Нижние торцевые поверхности вертикально расположенных элементов спилить наискосок, чтобы сделать капельную кромку.

Поверхности торцов и поперечных спилов после нанесения покрытия обработать составом Hirnholzschutz в два слоя для защиты от влаги.

#### ■ Высыхание

~ 12 часов при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

При обработке некоторых пород древесины (например, лиственницы) возможно существенное замедление процесса высыхания.

#### ■ Разбавление

Продукт готов к применению

### Общие указания

При работе со строганной древесиной лиственницы и древесиной хвойных пород с высоким содержанием смолы может иметь место снижение адгезии и атмосферостойкости покрытия, особенно на участках тангенциального распила, в местах сучков и зонах поздней древесины. Здесь следует принимать во внимание более короткие интервалы технического обслуживания и обновления покрытия. Предотвратить это может помочь только предварительное длительное хранение указанной древесины в естественных условиях на открытом воздухе до нанесения покрытия (т.н. "искусственное выветривание") либо очень грубая шлифовка (P80). При работе с такой древесиной, но более грубого ("чернового") распила интервалы технического обслуживания и обновления покрытия являются существенно более длительными.

### Рабочий инструмент / очистка




Кисть малая (с натуральной щетиной), кисть флейцевая (с натуральной щетиной), валик велюровый

Рабочее оборудование и инструмент очищать растворителем Verdünnung & Pinselreiniger сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

### Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 36 месяцев.

### Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.



Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decoraint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. А/е): макс. 400 г/л (2010).

Содержание ЛОС в данном продукте < 400 г/л.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	400g/l
max.:	400g/l

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.