



Color LA

- Siliconharzfarbe LA -

Краска на основе силиконовой смолы с защитой пленки для поверхностей, подверженных поражению водорослями и грибком

| Цвет | Доступные позиции | | |
|---|-------------------|--------------|--------------|
| | Кол-во на палете | 48 | 32 |
| | Единица упаковки | 5 л | 12,5 л |
| | Тип упаковки | ведро пласт. | ведро пласт. |
| | Код упаковки | 05 | 13 |
| | Арт. № | | |
| weiss / белый | 6400 | ■ | ■ |
| Цвет из коллекции Farbtonkollektion | 6430 | ■ | ■ |
| Sonderfarbtöne / колеровка* | 6429 | ■ | ■ |
| * Изготовление только по запросу - насыщенные цвета не производятся | | | |

Расход



~ 0,2 - 0,25 л/м² на один рабочий проход

Необходимо выполнить 2 рабочих прохода.

Расход может варьироваться в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности.

Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

Область применения



- Пористые минеральные строительные материалы вне помещений
- Прочные силикатные, силиконовые и матовые дисперсионные покрытия
- Полимерные штукатурки

Свойства



- Водоотталкивающие свойства $w \leq 0,1 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5})$
- Высокая паропроницаемость $s_d \leq 0,05 \text{ м}$
- Не препятствует реакции карбонизации
- Низкое внутреннее напряжение
- Матовая поверхность с минеральным характером
- Низкая склонность к загрязнению

**Технические параметры продукта****■ На момент поставки**

| | |
|--------------------|--|
| Связующее вещество | низкомолекулярная эмульсия силиконовой смолы, дисперсия чистого акрилата |
| Плотность (20 °C) | 1,45 - 1,53 г/см ³ в зависимости от цвета |
| Вязкость | 3000 мПа·с |
| Пигменты | светостойкие, щелочестойкие оксидные пигменты |
| Уровень pH | ~ 8,5 |

■ После реакции

| | |
|--|--|
| Паропроницаемость | $s_d \leq 0,05$ м |
| Коэффициент водопоглощения (DIN EN 1062-3) | $w \leq 0,1$ кг/(м ² · ч ^{0,5}) |
| Степень блеска | матовая, с минеральным характером |

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- [Primer HF \(6438\)](#)
- [Primer H \(0642\)](#)
- [Primer Hydro HF \(0725\)](#)
- [Color LA Fill \(0560\)](#)
- [Материалы для очистки Remmers](#)

Подготовка к выполнению работ**■ Требования к обрабатываемой поверхности**

Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без пыли и трещин.


Не должно быть вредоносных солей.

■ Подготовка поверхности

Минеральные поверхности, обладающие несущей способностью, загрунтовать продуктом Primer H.

Осыпающиеся, прочно держащиеся основания загрунтовать продуктом Primer HF или Primer Hydro HF.

При необходимости придать поверхности однородную структуру с помощью Color LA Fill.

Порядок применения**■ Условия применения**

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C

Тщательно перемешать материал.

Нанести на поверхность, используя подходящий инструмент.

Технологический перерыв между рабочими проходами не менее 6 часов.

Указания по применению

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.

На смежных поверхностях наносить материал только с одинаковым номером партии.

Яркие цвета (например, желтый, красный и т.п.) могут иметь более низкую степень укрывистости, обусловленную особенностями пигментов. При необходимости



| | |
|--|--|
| | нанести еще один слой. Свежеобработанные поверхности защищать от дождя, ветра, солнечного излучения и образования конденсата. |
| Общие указания | Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования. При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях. Всегда выполнять пробное нанесение! |
| Рабочий инструмент / очистка | Кисть малая, кисть широкая плоская, валик из овечьей шерсти, аппарат безвоздушного распыления Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой. Брызги краски удалять в свежем состоянии водой. |
| Условия хранения / срок хранения | Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев. |
| Безопасность / нормативные документы | Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности. |
| Средства индивидуальной защиты | При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду. |
| Указания по утилизации | Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие. |
| Постановление о биоцидных продуктах | Содержит биоцидный продукт (пленочный консервант) с биоцидным действующим веществом 2-октил-2Н-изотиазол-3-он, тербутрин, пиритион цинк для защиты от поражения микроорганизмами (водорослями, плесенью и т.п.). Строго соблюдать указания производителя! |
| Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве DecoraInt (2004/42/EG) | Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. А/с): макс. 40 г/л (2010). Содержание ЛОС в данном продукте < 40 г/л. |

| | |
|-------|-------|
| VOC | |
| Кат. | A/c |
| 2010: | 40g/l |
| max.: | 40g/l |



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.