Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Säuren								
Соляная кислота 5%	6747-01-0	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Соляная кислота 10%	6747-01-0	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Соляная кислота 20%	6747-01-0	❍	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Соляная кислота 32% konz.	6747-01-0	-	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Серная кислота 5%	7664-93-9	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Серная кислота 10%	7664-93-9	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Серная кислота 20%	7664-93-9	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Серная кислота 30%	7664-93-9	❍	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Серная кислота 50%	7664-93-9	-	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Серная кислота 98% konz.	7664-93-9	-	-	-	-	●●	-	●●
Фосфорная кислота 5%	7664-38-2	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Фосфорная кислота 10%	7664-38-2	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Фосфорная кислота 20%	7664-38-2	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Фосфорная кислота 30%	7664-38-2	❍	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Фосфорная кислота 50%	7664-38-2	-	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Фосфорная кислота 85%	7664-38-2	-	●	●	●	●●	●●	●●
Азотная кислота 5%	7697-37-2	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Азотная кислота 10%	7697-37-2	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Азотная кислота 20%	7697-37-2	❍	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Азотная кислота 50%	7697-37-2	-	❍	❍	❍	❍	●	❍
Азотная кислота 65% konz.	7697-37-2	-	-	-	-	-	-	-

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Гексафторокремневая кислота 5%	16961-83-4	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Гексафторокремневая кислота 10%	16961-83-4	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Гексафторокремневая кислота 20%	16961-83-4	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Гексафторокремневая кислота 34%	16961-83-4	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Хромовая кислота 5%	1333-82-0	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Хромовая кислота 10%	1333-82-0	●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Хромовая кислота 20%	1333-82-0	●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Хромовая кислота 50%	1333-82-0	❍	❍	❍	❍	●●●	●●	●●●
Уксусная кислота 5%	64-19-7	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Уксусная кислота 10%	64-19-7	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Уксусная кислота 20%	64-19-7	❍	●	●	●	●●●	●●●	●●●
Уксусная кислота 30%	64-19-7	-	●	●	●	●●●	●●	●●●
Уксусная кислота 50%	64-19-7	-	❍	❍	❍	❍	❍	❍
Уксусная кислота 98% konz.	64-19-7	-	-	-	-	-	-	-
Молочная кислота 5%	50-21-5	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Молочная кислота 10%	50-21-5	❍	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Молочная кислота 20%	50-21-5	-	●	●	●	●●●	●●●	●●●
Молочная кислота 30%	50-21-5	-	●	●	●	●●●	●●●	●●●
Молочная кислота 50%	50-21-5	-	❍	❍	❍	●	●●	●

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Молочная кислота 90% konz.	50-21-5	-	-	-	-	●	●	●
Муравьиная кислота 5%	64-18-6	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Муравьиная кислота 10%	64-18-6	❍	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Муравьиная кислота 20%	64-18-6	❍	●	●	●	●●	●	●●
Муравьиная кислота 30%	64-18-6	-	❍	❍	❍	❍	●	❍
Муравьиная кислота 50%	64-18-6	-	-	-	-	-	❍	-

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Муравьиная кислота 98% konz.	64-18-6	-	-	-	-	-	-	-
Пропионовая кислота 5%	79-09-4	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Пропионовая кислота 10%	79-09-4	❍	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Пропионовая кислота 20%	79-09-4	-	❍	❍	❍	●●●	●●●	●●●
Пропионовая кислота 30%	79-09-4	-	-	-	-	●●●	❍	●●●
Пропионовая кислота 50%	79-09-4	-	-	-	-	❍	-	❍
Пропионовая кислота 100% konz.	79-09-4	-	-	-	-	-	-	-
Лимонная кислота 5%	77-92-9	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Лимонная кислота 10%	77-92-9	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Лимонная кислота 20%	77-92-9	❍	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Лимонная кислота 50%	77-92-9	-	●	●	●	●●●	●●●	●●●
Лимонная кислота насыщенная	77-92-9	-	●	●	●	●●●	●●●	●●●
Сульфаминовая кислота 5%	5329-14-6	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Сульфаминовая кислота 10%	5329-14-6	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Сульфаминовая кислота 30%	5329-14-6	❍	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Сульфаминовая кислота 50%	5329-14-6	-	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Винная кислота 5%	87-69-4	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Винная кислота 10%	87-69-4	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Винная кислота 20%	87-69-4	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Винная кислота 50%	87-69-4	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Щавелевая кислота 5%	144-62-7	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Щавелевая кислота 10%	144-62-7	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Щавелевая кислота 20%	144-62-7	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Щавелевая кислота 50%	144-62-7	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Бензойная кислота в этаноле ges.		●	●	●	●	●●●	●●	●●●
Борная кислота 5%	10043-35-3	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Борная кислота 10%	10043-35-3	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Плавиковая кислота 5%	7664-39-3	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Плавиковая кислота 10%	7664-39-3	❍	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Плавиковая кислота 30%	7664-39-3	-	❍	❍	❍	●●●	●	●●●
Перхллорная кислота 25%	7601-90-3	●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Малоновая кислота 5%	141-82-2	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Малоновая кислота 10%	141-82-2	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Олеиновая кислота	112-80-1	●	●	●	●	●●●	●●●	●●●
Щелочь								
Натроновый щёлок 5%	1310-73-2	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Натроновый щёлок щёлок 10%	1310-73-2	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Натроновый щёлок 20%	1310-73-2	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Натроновый щёлок 50%	1310-73-2	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Калийный щёлок 5%	1310-58-3	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Калийный щёлок 10	1310-58-3	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Калийный щёлок 50%	1310-58-3	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Амины								
Амиак 5%	1336-21-6	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Амиак 10%	1336-21-6	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Амиак 25% konz.	1336-21-6	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Диметилформамид	68-12-2	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍
Диэтаноламин	111-42-2	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Триэтаноламин 5%	102-71-6	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Триэтаноламин 10%	102-71-6	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Триэтаноламин 50%	102-71-6	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Триэтаноламин 85% konz	102-71-6	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
2-Амино-2-Метил-1-Пропанол 5%	124-68-5	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
2-Амино-2-Метил-1-Пропанол 10%	124-68-5	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
2-Амино-2-Метил-1-Пропанол 50%	124-68-5	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Аминоциклогексан 5%	108-91-8	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Аминоциклогексан 10%	108-91-8	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Аминоциклогексан 50%	108-91-8	●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Триэтиламин 5%	121-44-8	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Триэтиламин 10%	121-44-8	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Триэтиламин 20%	121-44-8	●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Триэтиламин 50%	121-44-8	●	●	●	●	●●●	●●●	●●●
Триэтиламин 100%	121-44-8	●	●	●	●	●●●	●●●	●●●
Диметиламиноэтанол	108-01-0	●●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Спирты								
Метанол	67-56-1	❍	❍	❍	❍	●●	●	●●
Этанол	64-17-5	●	●	●	●	●●●	●●	●●●
Изопропанол	67-63-0	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Бензиловый спирт	100-51-6	●●	●	●	●	●●●	●●	●●●
Диацетоналкоголь	123-42-2	●●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Глицерин	56-81-50	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
1-Деканол	112-30-1	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Втор-бутиловый спирт		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Циклогексанол	108-93-0	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
1- Пропанол	71-23-8	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Втор-амиловый спирт + фурфуриловый спирт (1:1)		●	●	●	●	●●●	●●	●●●
Ароматические KWS								
Ксилол	1330-20-7	●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Толуол	108-88-3	●●	●	●	●	●●●	●●	●●●
Бензол	71-43-2	●	❍	❍	❍	●●●	●●	●●●
сольвент-нафта		●●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Этилбензол (Shellsol A)	100-41-4	●●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Алифатические KWS								
n-Hexan	110-54-3	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
n-Heptan	142-82-5	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Сложные эфиры и кетоны								
Ацетон	67-64-1	❍	❍	❍	❍	●●●	●	●●●
Метилизобутилкетон		●●	❍	❍	❍	●●●	●●●	●●●
Тетрагидрофуран	109-99-9	❍	❍	❍	❍	n.g.	❍	n.g.
Texanol		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Methoxypropylacetat		●●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Бутилацетат	123-86-4	●●	❍	❍	❍	●●●	●●●	●●●
Салициловая кислота метиловый эфир	119-36-8	●●●	●	●	●	●●●	●●●	●●●
Этил ацетат	141-78-6	❍	❍	❍	❍	●●●	●	●●●
Эфир гликолей								
Этиленгликоль	107-21-1	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Пропиленгликоль	57-55-6	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Этилгликоль	109-86-4	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Бутилгликоль	111-76-2	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Бутилдигликоль	112-35-5	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Хлорированный KWS								
Метиленхлорид	75-09-2	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍
Трихлоетан	71-55-6	●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Перхлорэтилен	127-18-4	●●	●●	●●	●●	n.g.	●●●	n.g.

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Тетрахлорэтилен	127-18-4	❍	❍	❍	❍	●●●	●	●●●
Водные растворы								
Вода	7732-18-5	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Дест. Вода		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Карбонат амония, ges.	1066-33-7	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Раствор хлорида амония,25%	12125-02-9	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Раствор хлорида амония.,ges.	12125-02-9	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Раствор хлорида амония.,ges.	12125-02-9	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Гидрокарбонат аммония, gesättigt	1066-33-7	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Раств. Сульфата амония 25%	7783-20-2	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Сульфат кальция, gesättigt	7778-18-9	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Eisenchloridsulfatlösung		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Ацетат меди 5%	598-54-9	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Раствор ацетата меди	598-54-9	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Сульфат-II-меди, насыщенный	142-71-2	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Хлорид магния ges.	7786-30-3	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Раствор сульфата магния, насыщенный	7487-88-9	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Ацетат натрия, насыщенный	127-09-3	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
бензоат натрия, ges.	532-32-1	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
карбонат натрия 25%	497-19-8	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
карбонат натрия 25%	497-19-8	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Раствор хлористого натрия 5%	7647-14-5	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Раствор хлористого натрия 10%	7647-14-5	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Раствор хлористого натрия 20%	7647-14-5	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Раствор хлористого натрия ges.	7647-14-5	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Гидрокарбонат натрия	144-55-8	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Раствор крахмала	9005-84-9	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Раствор солей для оттаивания		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Раствор сахара 5%		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Раствор сахара 10%		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Раствор сахара gesättigt		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Горючие вещества / Масла / Смазка								
Тормозная жидкость		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Тормозная жидкость ATE		●●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Денатурированный спирт		●	●	●	●	●●●	●●	●●●
Дизель		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Смесь трансмиссионного масла		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
HD Öl		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Жидкое топливо EL		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Масло для гидравлических систем		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Изооктан		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Льняное масло		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Минеральное масло 15/W40		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Керосин		●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Силиконовое масло		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Скидрол 500 B4		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Пищевое растительное масло		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Бензин для автомобилей с высокофорсированными двигателями, verbleit		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Скипидар / Shell-Öl 3206		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Очистка/Отбеливание								
Раствор прила 5%		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Концентрированный раствор прила		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
гипохлорид натрия 10%	7681-52-9	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
конц. гипохлорит натрия	7681-52-9	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Концентрированный раствор тиосульфата натрия	7772-98-7	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Перекись водорода 1%	7722-84-1	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Перекись водорода 10%	7722-84-1	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Перекись водорода 20%	7722-84-1	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Растворитель V 103		●●	❍	❍	❍	●●●	●●●	●●●
Растворитель V 101		●●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Этанол 10%	64-17-5	●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Jontec J 501		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Jontec Eternum		●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Kraftreiniger, basisch		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Neutralreinigerkonzentrat		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Scheuermilch Viss		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Мыльный раствор		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
WC-Жидкий очитситетль для унитазов		●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Удобрения								
Горькая соль (эпсолит) 5%		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Горькая соль (эпсолит) 10%		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Горькая соль (эпсолит)		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Жидкое удобрение для растений		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Известковая селитра 10%		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Известковая селитра 5%		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Известковая селитра, насыщенная		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
NPK-удобрение 5%		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
NPK-удобрение 10%		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
NPK-удобрение насыщенное		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
томасовая шлаковая мука 5%		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
томасовая шлаковая мука 10%		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
томасовая шлаковая мука насыщенная		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Промышленные химикаты								
1-метилнафталин	90-12-0	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Ацетофенон	98-86-2	●●	●	●	●	●●●	●●●	●●●

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Бензальдегид	100-52-7	●	❍	❍	❍	●●	●●	●●
Битумы		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Бутоксил		●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Циклогексанон	108-94-1	●	❍	❍	❍	●●●	●●●	●●●
D-гликоновая кислота	526-95-4	●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Диметилсульфоксид	67-68-5	●●	●	●	●	●●	●	●●
Формалин		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Гуммиарабик	9000 01 5	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Kristallviolett-Lösung 20%	548-62-9	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Maripal 13/80		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Метилпиролидон	0	●	❍	❍	❍	●	❍	●
Раствор никотина	54-11-5	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Нонилфенол	84852-15-3	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Palatinol A/M		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Palatinol IC		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Полиэтиленгликоль 200	25322-68-3	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Пропиловый эфир (Dewanol)	111-43-3	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Remmers Betonverflüssiger		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Салициловая кислота 10%	69-72-7	●	●	●	●	●●●	●●	●●●
Sovenon PP		●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Уайт спирит (бензин растворитель) Fp 50°C		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Уайт спирит (бензин растворитель) Fp 30°C		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Dowanol EB	111-76-2	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Dowanol DB	112-35-5	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Напитки/продукты питания								
Пиво		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Фруктовый сок		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Красное вино		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Морковный сок		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Томатный сок		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Крем для рук		●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Кофе		●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Чай		●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Насыщенная углекислотой минеральная вода		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Органические красители из фруктов и овощей		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Группы 1 - 14								
Gr.1 Лёгкое (карбюраторное) топливо		●●	●●	●●	●●	●●●	●●	●●●
47,5Vol.% Толулол	108-88-3							
30,4 Vol.% Изооктан	540-84-1							
17,1 Vol.% Гептан								
3,0 Vol.% Метанол	67-56-1							
2,0 Vol.% tert. Butanol	75-65-0							
Gr.2 Авиационное топливо		●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
50 Vol.% Изооктан	540-84-1							
50 Vol.% Толулол	108-88-3							
Gr.3 жидкое топливо EL, Diesel, ...		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Prüfgem. A20/NP II (Haltermannlsg.)								
Gr.4 Все углеводороды, (вкл.. 2, 3, 4c кроме 4a u. 4b)		●●	●	●	●	●●●	●●●	●●●
60 Vol.% Толулол	108-88-3							
30 Vol.% Ксилол	1330-20-7							
10 Vol.% Метилнафталин	90-12-0							

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Gr.4a Бензол и содержащие бензол смеси (вкл. 2-4c)		●	●	●	●	●●●	●●●	●●●
30 Vol.% Бензол	71-43-2							
30 Vol.% Толулол	108-88-3							
30 Vol.% Ксилол	1330-20-7							
10 Vol.% Метилнафталин	90-12-0							
Gr.4b Жидкое топливо		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Gr.5 одно и многоатомные спирты и эфиры гликолей (вкл. 5 b)		●●	●●	●●	●●	●●●	●●	●●●
48 Vol.% Метанол	67-56-1							
48 Vol.% Изопропанол	67-63-0							
4 Vol.% Вода								
Gr.5a все спирты и эфиры гликолей (вкл. 5,5b)		❍	❍	❍	❍	●●	●	●●
Метанол	67-56-1							
Gr.6 галогенуглеводород > C1		❍	❍	❍	❍	●●	●	●●
Трихлорэтилен	79-01-6							

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Gr.6a галогенуглеводород = C1		❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍
Дихлорметан	75-09-2							
Gr.6b ароматический галогенуглеводород		●	❍	❍	❍	●●●	●	●●●
Монохлорбензол								
Gr.7 все сложные эфиры и кетоны		●	❍	❍	❍	●●●	●●	●●●
50 Vol.% Этилацетат	141-78-6							
50 Vol-% Метилизобутилкетон								
Gr.7a Ароматические сложные эфиры и кетоны		●●	●	●	●	●●●	●●●	●●●
50 Vol.% Ацетофенон	98-86-2							
50 Vol % Салициловая кислота	119-36-8							
Сложный метиловый эфир								
Gr.8 алифатические альдегиды		●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
35-40%ige handelsübliche	50-00-0							
водный раствор формальдегида.								
Gr. 8a алифатические альдегиды а также их водные растворы		❍	❍	❍	❍	n.g.	●	n.g.
50 Vol.% Бутанал	123-72-8							
50 Vol.% Гептаналь	111-71-7							
Gr.9 Водные растворы органических кислот 10%		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
10%ige уксусная кислота	64-19-7							
Gr.9a Органические кислоты кроме муравьиной кислоты		❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍
50 Vol.% Уксусная кислота	64-19-7							
50 Vol.% Пропионовая кислота	79-09-4							
Gr.10 Минеральные кислоты 20%		●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Серная кислота 20%	7664-93-9							

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
Gr.11 Неорганические щелочи, водные неорганические солевые растворы (pH 6 - 8)		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Натровый щелок	1310-73-2							
Gr.11 Неорганические щелочи, водные неорганические солевые растворы (pH > 8)		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
20%ige раствор натрияхлорида	7647-14-5							
Gr.13 Амины		●●	●	●	●	●●●	●●●	●●●
35 Vol.% Триэтаноламин	102-71-6							
30 Vol. n-Бутиламин	109-73-9							
35 Vol.%								
N,N Диметиланилин	121-69-7							
Группа 14 / 1		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
3% Protectol KLC 50								
2% Marlophen NP 9,5								
95% Вода								
Группа 14 / 2		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
3% тексапон								

Chemikalie	CAS.-Nummer	Viscacid Epflex-BS. PH	Viscacid Epoxi-BS. OS	Epoxy OS Color	Epoxy PH Color	Epoxy CR Color	Rofaplast WHG-Beschichtung	Epoxy CR 100
2% Maripal 013/80								
95% Вода								
Gr.15 Циклические и ацеклические эфиры		❍	❍	❍	❍	n.g.	❍	n.g.
Тетрагидрофуран	109-99-9							
Gr. 15a Ациклические эфиры		●	❍	❍	❍	n.g.	●	n.g.
Диэтилэфир	60-29-7							
Растворы в соотв. DIN-EN 858		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
90,00g Дестиллированной воды	7732-18-5							
0,75g Натровый щелок	1310-73-2							
3,75g Фосфат натрия	7558-79-4							
0,50g Силикат натрия	1344-09-8							
3,25g сода	497-19-8							
1,75g дигидродифосфат натрия	7558-80-7							

Расшифровка символов

●●●	устойчиво в течение мин. 3 месяцев (далее – прерывание испытания)
●●	устойчиво в течение мин. 72 ч
●	устойчиво в течение мин. 8 ч
❍	кратковременно устойчиво к воздействию брызг
-	моментальная утрата механических свойств (моментальное растворение)
n.g.	испытания не проводились

Химическая стойкость испытывалась при температуре 20 °C на отвержденных образцах (высыхание в течение 7 дней при 20 °C и отн.вл.возд. 60%) в постоянном контакте с химическим веществом.

При температурах свыше 20 °C возможны агрессивные химические реакции.
Смеси различных веществ могут оказывать более сильное воздействие, чем отдельные исходные вещества.

Отдельное изменение цвета и/ или степени глянца, вызванное контактом с красителем, цветным веществом, окисляющим или агрессивным химическим веществом, является лишь оптическим дефектом и не оказывает влияния на технические свойства материала.