



Техническое описание Артикул 2400

Wohnraum-Lasur

Восковая эмульсия на основе возобновляемого сырья: пчелиного воска, натуральной смолы и льняного масла



На водной основе



Для внутренних работ



Для мебели



Для деревянных полов




Для лестниц



Нанесение кистью/валиком




Перед применением перемешать



Температура нанесения



Время высыхания до последующей обработки 12 ч



Расход за один рабочий проход 1 м²



Срок хранения



Хранить в прохладном, защищенном от заморозки месте/защищать от влаги/плотно закрывать емкость



Сфера применения

Для древесины внутри помещений.

- Стеновая и потолочная обшивка
- Мебель, в т.ч. во влажных помещениях
- Лестницы и паркет (в качестве цветной грунтовки) (требуется лакирование продуктом Treppen-&Parkettlack или финишная обработка продуктом Hartwachs-Öl)

Свойства продукта

Продукт Wohnraum-Lasur может наноситься кистью.

Уже один слой продукта обеспечивает защиту и уход за древесиной и позволяет получить спокойную бархатистую поверхность. Благодаря применению натурального сырья возможны лишь самые незначительные отклонения оттенка, которые согласно нашим

Технические параметры продукта

Плотность:

Запах:

Форма поставки:

Цвета:

ок. 1,02 г/см³ при 20°C

характерный

емкость жестяная 0,75 л, 2,5 л и 10 л

2400 farblos, 2401 weiß, 2302 antikgrau, 2303 birke, 2305 eiche, 2306 mosca, 2307 kirsche, 2308 toskanagrau

опытным данным не оказывают влияния на оттенок самой поверхности древесины. Благодаря лессирующему эффекту фактура древесины остается видна. Продукт проверен по DIN EN 71-3 «Безопасность игрушек – Миграция определенных элементов».



Применение

Нанесение кистью, валиком, распылением.

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой, пыль необходимо удалить. Допустимый уровень влажности древесины составляет 8-12%. Выполнить шлифование древесины наждачной бумагой 150-180. Для грунтования продукт рекомендуется разбавить водой (количество добавления ок. 25%).

Легкое промежуточное шлифование шлифовальной губкой или наждачной бумагой 240-320. Избегать прошлифовки насковзь.

2400 TM_Wohnraum-Lasur_11 16 MB-JDi-RV

Финишное покрытие:

Равномерно нанести продукт Wohnraum-Lasur в неразбавленном виде.

После нанесения продукта в качестве цветной грунтовки при обработке лестниц и паркета выполнить финишное нанесение продукта Treppen- & Parkettlack или Hartwachs-Öl.

Рекомендуется наносить продукт тонкими слоями. Проверять оттенок, совместимость с основанием и адгезию продукта путем пробного нанесения на образец поверхности.

Указания

При применении продукта темных тонов необходимо особо тщательно выполнять грунтование, чтобы получить равномерное окрашивание поверхности.

Для грунтования обязательно разбавлять продукт.

Рабочий инструмент, очистка

Кисть для окрашивания полов, широкая плоская кисть, мягкая кисть для лазурей, валик с коротким ворсом (не использовать вспененный валик), краскопульт (дюза 1,4-1,6 мм).

Кисть очищать водой и чистящим средством сразу после использования. Продукты очистки утилизировать согласно действующим предписаниям.

Расход

В зависимости от впитывающей способности основания на один рабочий проход требуется 50-100 мл/м².

Высыхание

Ок. 12 часов. Пригодность к нанесению последующих покрытий достигается через 14-16 ч («через ночь»).

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производится вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

2400 TM_Wohnraum-Lasur_11 16 MB-JDi-RV

Практические значения получены при температуре 20°C и отн.вл.возд 65 %. Высыхание зависит от породы древесины и впитывающей способности основания.

Содержание летучих органических соединений (VOC)

Предельное значение по нормам ЕС для продукта (кат. A/e): 130 г/л (2010).

Содержание VOC в данном продукте макс. 130 г/л.

Условия хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

Декларация согласно VdL-RL 01

Дисперсия сополимеров, природная смола, воск, льняное масло, уайт-спирит, оксиды железа, диоксид титана, органические пигменты (без содержания тяжелых металлов), загуститель, вода.

Продукт содержит: смесь из: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 247-500-7] и 1 2-метил-2-H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (в пропорции 3:1). Может вызывать аллергические реакции.

Безопасности/ утилизация

Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении методом распыления использовать комбинированный фильтр A2/P2. При шлифовальных работах использовать пылевой фильтр P2. При нанесении и высыхании обеспечить хорошую вентиляцию. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть

водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и почву. На вторичную переработку отправлять только полностью опустошенные емкости. Жидкие остатки продукта сдать в пункт приема старой лакокрасочной продукции. Паспорт безопасности предоставляется профессиональным пользователям по запросу. При применении и хранении соблюдать общепринятые меры предосторожности.

Код продукта

M-KH 01

Маркировка

Класс опасности для водной среды WGK: 1

Транспортировка ADR: -/-

The logo for Remmers, featuring a red roof-like shape above the word "remmers" in a bold, blue, sans-serif font.